




ТЕРРИТОРИЯ ЦВЕТА

• 1996 •

ООО «Территория Цвета»
+7(495) 961-00-99, www.t-z.ru, info@t-z.ru
Юр. адрес: 125438, Москва, Лихоборская наб., д. 3
ИНН 7743672968, КПП 774301001, Р/с 40702810797950000312
ПАО РОСБАНК К/с 3010181000000000256, БИК 044525256



Приложение «А»
к технологической инструкции ТИ № 10-И.
Устройство и эксплуатация двухкомпонентного
огнезащитного антикоррозионного покрытия
на основе состава «Декотерм-Эпокси»
в условиях отрицательных температур.

- 1 **Подготовка поверхности под нанесение покрытия.**
 - 1.1 Основные этапы подготовки поверхности металлоконструкций перед нанесением покрытия и требования к их качеству указаны в пункте 3, ТИ № 10-И.
 - 1.2 При проведении работ по нанесению состава «Декотерм-Эпокси» в условиях низких температур, обрабатываемые поверхности должны быть очищены от инея и наледи (очистку металлоконструкций от инея и наледи производить с помощью тепловой пушки).

- 2 **Технология устройства покрытия.**
 - 2.1 Основные этапы технологии устройства покрытий указаны в пункте 4, ТИ № 10-И.
 - 2.2 При проведении работ по нанесению состава «Декотерм-Эпокси» при температуре ниже 5°C, использовать компонент Б «зимний».
Внимание! Компонент Б «зимний» применяется только при температуре ниже 5°C!
 - 2.2.1 Состав поставляется в двух упаковках. Компонент А (основа) 18 кг и компонент Б «зимний» (отвердитель) 1,35 кг.
 - 2.3 Не допускается проводить работы по нанесению состава «Декотерм-Эпокси» при температуре ниже минус 10°C.
 - 2.4 При проведении работ не допускается попадание осадков в тару с компонентами состава «Декотерм-Эпокси» или на обрабатываемую поверхность.
 - 2.5 В условиях низких температур возможно увеличение вязкости состава «Декотерм-Эпокси», в качестве разбавителя использовать толуол соответствующий ГОСТ 14710-78 или разбавитель «ДЕКОТИННЕР-01» но не более 10 %.



ТЕРРИТОРИЯ ЦВЕТА

• 1996 •

ООО «Территория Цвета»
+7(495) 961-00-99, www.t-z.ru, info@t-z.ru
Юр. адрес: 125438, Москва, Лихоборская наб., д. 3
ИНН 7743672968, КПП 774301001, Р/с 40702810797950000312
ПАО РОСБАНК К/с 30101810000000000256, БИК 044525256

- 2.6 При температурах ниже 5°C толщина мокрого слоя состава «Декотерм-Эпокси» наносимого за один проход не должна превышать 1500 мкм.
- 2.7 Зависимость времени высыхания покрытия от температуры воздуха указаны в таблице 1. Данные приведены при толщине покрытия 1000 мкм., нанесенного без добавления разбавителя.

Таблица 1.

Температура, °С	Время межслойной сушки, ч.	Полное высыхание, ч.
-10	72	120